Generated by PDFKit.NET Evaluation

REPARACIÓN

IMPLAREST C

PRODUCTO

Imprimación bicomponente en base cemento para tratamiento de armaduras y puente de unión.

COMPOSICIÓN

Producto a base de cemento y resinas sintéticas.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Adherencia excelente al soporte, tanto acero como hormigón.
- Excelentes propiedades anticorrosivas.
- Buena resistencia al agua y a los cloruros.
- Rápida y fácil aplicación mediante brocha.
- Protección de las armaduras frente a la corrosión especialmente en zonas de poca cobertura de hormigón y en presencia de cloruros.
- Como puente de unión entre el hormigón viejo y los morteros de reparación de la gama MORCEMREST.

SOPORTES

- Limpiar previamente la armadura mediante chorro de arena o cepillo de púas metálico.
- El soporte de hormigón deberá estar sano, limpio, exento de grasas, aceites, polvo y partes mal adheridas.
- Si el armado de la zona a reparar está totalmente oxidado, ampliar la zona de reparación hasta descubrir armadura en buen estado.

MODO DE EMPLEO

Mezcla:

- Verter el Componente B líquido e ir añadiendo el Componente A polvo gradualmente mientras se van mezclando. Remover hasta que adquiera una consistencia uniforme.

Aplicación:

Como imprimación anticorrosivo:

- Antes de aplicar IMPLAREST C asegurar que la armadura está limpia de óxido y otros contaminantes.
- Aplicar con brocha sobre las barras del armado cubriendo la superficie en su totalidad. Se recomienda aplicar una segunda capa una vez que la primera esté seca al tacto.

Como puente de unión:

- Humedecer previamente la superficie del soporte con agua.
- Aplicar IMPLAREST C con brocha procurando una buena penetración en toda la superficie, de tal manera que quede una superficie irregular para facilitar la adhesión del mortero de reparación.

Curado:

- Los morteros de reparación de la Gama MORCEMREST se aplicarán con IMPLAREST C aún húmedo.

grupopuma

Teléfono
de atención al cliente:
901 11 69 12

www.grupopuma.com

REV. 01/08 - Esta versión anula todas las anteriores. Compruebe última versión en la página web.

Click here to unlock PDFKit.NET

Generated by PDFKit.NET Evaluation

REPARACIÓN

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

– No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.
– Las herramientas y útiles de aplicación deben limpiarse con agua limpia. Eliminar el material endurecido por medios mecánicos.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Aspecto	Componente A: Polvo GRIS Componente B: Líquido BLANCO
Densidad de la pasta	Aprox. 1,8 gr/cm³
Vida de la pasta	40-60 min.
Adherencia al hormigón	2 N/mm² aprox.
Adherencia al acero	1,3 N/mm² aprox.
Rendimiento como imprimación	50 gr/m (12 mm ø) aprox.
Rendimiento como puente de unión	1 Kg/m² aprox.

PRESENTACIÓN

Juegos de 1 Kg: Componente A polvo 0,75 Kg.
Componente B líquido 0,25 Kg.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado.

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.
La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

grupopuma

Click here to unlock PDFKit.NET